

**Title:**

**INK, WATER DISPERSION OF POLYMER PARTICLE AND WATER- BASED  
INK FOR INK-JET RECORDING**

**Abstract:**

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To prepare an ink, a water dispersion of a polymer particle and water-base ink for ink-jet recording, each excellent in light resistance of a color image and having an excellent color producibility and color tone. **SOLUTION:** The ink comprises a metal complex dyestuff represented by formula (1), (2) or (3) (X<math>\text{--}</math>, X<math>\text{--}</math>; are each a group having an ability of forming a divalent chelate with a metal ion; Y<math>\text{--}</math>; is an aromatic hydrocarbon ring group or a 5 or 6 member heterocyclic group or-L<math>\text{--}</math>; =Y<math>\text{--}</math>; ; Y<math>\text{--}</math>; , Y<math>\text{--}</math>; , Y<math>\text{--}</math>; are each an aromatic hydrocarbon ring or a 5 or 6 member heterocyclic group; L<math>\text{--}</math>; , L<math>\text{--}</math>; are each methine group or nitrogen atom; L<math>\text{--}</math>; , L<math>\text{--}</math>; , L<math>\text{--}</math>; , L<math>\text{--}</math>; are each methine; M is a metal ion; m1, m2 are each an integer of 0.1, 2 or 3; n1, n2, n3 are each an integer of 1, 2 or 3. X<math>\text{--}</math>; , Y<math>\text{--}</math>; , Y<math>\text{--}</math>; , X<math>\text{--}</math>; , Y<math>\text{--}</math>; have more than two groups each capable of forming a hydrogen bond with silanol group and these groups are all same or different from each other. The metal complex dyestuffs are practically insoluble in water and soluble in organic solvents. The groups capable of forming hydrogen bond with silanol groups are preferably sulfonamide group, phosphoric amide group or sulfamide group.

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別番号	F I	テーマコード(参考)
C 0 9 D 11/00		C 0 9 D 11/00	2 C 0 5 6
B 4 1 J 2/01		B 4 1 M 5/00	E 2 H 0 8 6
B 4 1 M 5/00		B 4 1 J 3/04	1 0 1 Y 4 J 0 3 9

審査請求 未請求 請求項の数7 O L (全 20 頁)

(21) 出願番号	特願2001-284835(P2001-284835)	(71) 出願人	000001270 コニカ株式会社 東京都新宿区西新宿 1 丁目26番 2 号
(22) 出願日	平成13年9月19日(2001.9.19)	(72) 発明者	本多 真理 東京都日野市さくら町 1 番地コニカ株式 社内
(31) 優先権主張番号	特願2000-390615(P2000-390615)	(72) 発明者	福田 光弘 東京都日野市さくら町 1 番地コニカ株式 社内
(32) 優先日	平成12年12月22日(2000.12.22)	(72) 発明者	池水 大 東京都日野市さくら町 1 番地コニカ株式 社内
(33) 優先権主張国	日本 (J P)		

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 インク、ポリマー粒子の水分散体及びインクジェット記録用水系インク

(57) 【要約】 (修正有)


【課題】 色画像の耐光性に優れ、良好な色再現性を示し、色調に優れたインク、ポリマー粒子の水分散体及びインクジェット記録用水系インクの提供。

【解決手段】 一般式1、2又は3の金属錯体色素を含むインク。


(1)



(2)



(3)



(X<sup>11</sup>、X<sup>12</sup>は金属イオンと2座の配位結合を形成可能な基。Y<sup>11</sup>は芳香族炭化水素環基または5員、6


員の複素環基または-L<sup>6</sup>=Y<sup>14</sup>、Y<sup>12</sup>、Y<sup>13</sup>、Y<sup>14</sup>は各々芳香族炭化水素環基または5員、6員の複素環基。L<sup>1</sup>、L<sup>6</sup>はメチン基又は窒素原子、L<sup>2</sup>、L<sup>3</sup>、L<sup>4</sup>、L<sup>5</sup>はメチン基。Mは金属イオン、m1、m2は0、1、2又は3の整数、n1、n2、n3は1、2または3の整数、X<sup>11</sup>、Y<sup>11</sup>、Y<sup>12</sup>、X<sup>12</sup>、Y<sup>13</sup>が、シラノール基と水素結合可能な基を2個以上有し、2個以上有する基がすべて同じであっても異なっても良く、金属錯体色素は実質的に水不溶性で且つ有機溶剤可溶性である。) 上記、シラノール基と水素結合可能な基としては、スルホンアミド基、リン酸アミド基又はスルファミド基が好ましい。

## 【特許請求の範囲】


【請求項1】 下記一般式(1)、一般式(2)又は一般式(3)で表される金属錯体色素を含有することを特徴とするインク。

【化1】


## 一般式(1)



## 一般式(2)



## 一般式(3)



(式中X<sup>11</sup>、X<sup>12</sup>は、各々金属イオンと少なくとも2座の配位結合を形成することが可能な基を表す。Y<sup>11</sup>は芳

## 一般式(4)



## 一般式(6)



(式中R<sup>10</sup>、R<sup>11</sup>、R<sup>12</sup>、R<sup>13</sup>、R<sup>14</sup>及びR<sup>15</sup>は各々酸素原子又は一価の置換基を表す。R<sup>10</sup>、R<sup>11</sup>の少なくとも1つは一般式(4)の窒素原子と共に、少なくとも2座の配位結合を形成可能な原子の集まりを表す。R<sup>12</sup>は一般式(5)の窒素原子と共に少なくとも2座の配位結合を形成可能な原子の集まりを表す。R<sup>13</sup>、R<sup>14</sup>の少なくとも1つは一般式(6)の窒素原子と共に、少なくとも2座の配位結合を形成可能な原子の集まりを表す。L<sup>7</sup>は窒素原子あるいは-CR<sup>16</sup>=を表し、L<sup>8</sup>は窒素原子あるいは-CR<sup>17</sup>=を表し及びL<sup>9</sup>は窒素原子あるいは

香族炭化水素環基または5員、6員の複素環基または-L<sup>6</sup>=Y<sup>14</sup>を表し、Y<sup>12</sup>、Y<sup>13</sup>、Y<sup>14</sup>は各々芳香族炭化水素環基または5員、6員の複素環基を表す。L<sup>1</sup>、L<sup>5</sup>は各々置換、無置換のメチン基又は窒素原子を表し、L<sup>2</sup>、L<sup>3</sup>、L<sup>4</sup>、L<sup>5</sup>は各々置換、無置換のメチン基を表す。Mは金属イオンを表し、m1、m2は各々0、1、2又は3の整数を表し、n1、n2、n3は各々1、2または3の整数を表す。一般式(1)においてX<sup>11</sup>、Y<sup>11</sup>が、一般式(2)においてX<sup>11</sup>、Y<sup>12</sup>が、一般式(3)においてX<sup>12</sup>、Y<sup>13</sup>が、シラノール基と水素結合可能な基を2個以上有し、2個以上有する基がすべて同じであっても異なっても良く、前記一般式(1)、一般式(2)または一般式(3)で表される金属錯体色素は実質的に水不溶性で且つ有機溶剤可溶性である。)

【請求項2】 前記シラノール基と水素結合可能な基がスルホンアミド基、リン酸アミド基又はスルファミド基であることを特徴とする請求項1に記載のインク。

【請求項3】 前記X<sup>11</sup>が下記一般式(4)、(5)、(6)又は(7)で表されることを特徴とする請求項1又は2に記載のインク。

【化2】

## 一般式(5)



## 一般式(7)



は-CR<sup>18</sup>=を表し、R<sup>16</sup>、R<sup>17</sup>及びR<sup>18</sup>は酸素原子あるいは一価の置換基を表し、R<sup>15</sup>、R<sup>16</sup>、R<sup>17</sup>及びR<sup>18</sup>の少なくとも一つは一般式(7)の窒素原子とともに、少なくとも2座の配位結合を形成可能な原子の集まりを表す。)

【請求項4】 前記X<sup>12</sup>が下記一般式(8)、(9)、(10)又は(11)で表されることを特徴とする請求項1又は2に記載のインク。

【化3】

一般式(8)



一般式(10)



一般式(9)



一般式(11)



(式中、 $R^{10}$ 、 $R^{11}$ 、 $R^{12}$ 、 $R^{13}$ 、 $R^{14}$ 及び $R^{15}$ は素原子又は一価の置換基を表す。 $R^{10}$ 、 $R^{11}$ の少なくとも1つは一般式(8)の素原子と共に、少なくとも2座の配位結合を形成可能な原子の集まりを表す。 $R^{12}$ は一般式(9)の素原子と共に、少なくとも2座の配位結合を形成可能な原子の集まりを表す。 $R^{13}$ 、 $R^{14}$ の少なくとも1つは一般式(10)の素原子と共に、少なくとも2座の配位結合を形成可能な原子の集まりを表す。 $L^7$ は素原子又は $-CR^{16}$ ( $CR^{19}$ )-を表し、 $L^8$ は素原子あるいは $-CR^{17}$ を表し、 $L^9$ は素原子、または、 $-CR^{18}$ を表し、 $R^{16}$ 、 $R^{17}$ 、 $R^{18}$ 及び $R^{19}$ は素原子あるいは一価の置換基を表し、 $R^{16}$ 、 $R^{17}$ 、 $R^{18}$ 及び $R^{19}$ の少なくとも一つは一般式(11)の素原子とともに、少なくとも2座の配位結合を形成可能な原子の集まりを表す。)

【請求項5】 前記一般式(1)、(2)又は(3)で表される金属錯体色素を含有することを特徴とするポリマー粒子の水分散体

【請求項6】 請求項5に記載のポリマー粒子の水分散体を含有することを特徴とするインクジェット記録用水系インク

【請求項7】 前記ポリマー粒子の平均粒径が20～200nmであることを特徴とする請求項6に記載のインクジェット記録用水系インク。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、特定(金属錯体)の色素を含有するインク、特定(金属錯体)の色素を含有するポリマー粒子の水分散体、ポリマー粒子の水分散体を含有するインクジェット記録用水系インクに関するものである。

【0002】

【従来の技術】インクジェット記録において、特に、色調と色方式は、ヒエソ素子の電気-機械変換により液滴

を圧力吐出させる方式、電気-熱変換により気泡を発生させて液滴を圧力吐出させる方式、静電力により液滴を吸引吐出させる方式等に大別される。

【0003】インクジェット用のインクは、たとえば上記から選択される記録方式に適合すること、高い記録画像濃度を有し色調が良好であること、耐光性、耐熱性および耐水性といった色画像堅牢性に優れること、被記録媒体に対して定着が速く記録後ににじまないこと、インクとしての保存性に優れていること、毒性や引火性といった安全性に問題がないこと、安価であること等が要求される。

【0004】このような観点から、種々のインクが提案、検討されているが、前記要求の多くを同時に満足するようなインクはいまだ開発されていない。

【0005】イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックを用いたカラー画像記録においては、たとえばC、I、M、Yを有する染料、顔料が広く検討されてきた。

【0006】C、I、アシッドレッド52のようなキサンテン系、C、I、ダイレクトレッド20のようなアゾ系の水溶性染料を使用したものが知られているが、前者は耐光性のような堅牢性に問題を有し、後者は色調の鮮明性に欠けるといった色再現性に問題があった。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、色画像の耐光性に優れ、色調に優れたインク、ポリマー粒子の水分散体及びインクジェット記録用水系インクを提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】本発明の上記目的は以下の構成により達成される。

【0009】1. 前記一般式(1)、一般式(2)又は一般式(3)で表される金属錯体色素を含有することを特徴とするインク。

【0010】2. 前記シラノール基と水素結合可能な基がスルホンアミド基、リン酸アミド基又はスルファミド基であることを特徴とする前記1に記載のインク。

【0011】3. 前記 $X^{11}$ が前記一般式(4)、(5)、(6)又は(7)で表されることを特徴とする前記1又は2に記載のインク。

【0012】4. 前記 $X^{12}$ が前記一般式(8)、(9)、(10)又は、(11)で表されることを特徴とする前記1又は2に記載のインク。


【0013】5. 前記一般式(1)、(2)又は(3)で表される金属錯体色素を含有することを特徴とするポリマー粒子の水分散体

6. 前記5に記載のポリマー粒子の水分散体を含有することを特徴とするインクジェット記録用水系インク


7. 前記ポリマー粒子の平均粒径が20~200nmであることを特徴とする前記6に記載のインクジェット記録用水系インク。

【0014】以下、本発明を更に詳細に述べる。一般式


一般式(12)




一般式(15)




一般式(18)




一般式(13)




一般式(16)




一般式(19)



一般式(14)



一般式(17)



(1)及び一般式(2)において、 $X^{11}$ は、金属イオンと少なくとも2座の配位結合を形成可能な構造で、一般式(1)及び一般式(2)として色素を形成できるものなら何でもよく、例えば、5-ピラゾロオン、イミダゾール、ピラゾロピロール、ピラゾロイミダゾール、ピラゾロトリアゾール、ピラゾロテトラゾール、バルビツール酸、チオバルビツール酸、ローダニン、ヒダントイン、チオヒダントイン、オキサゾロン、イソオキサゾロン、インダンジオン、ピラゾリジンジオン、オキサゾリジンジオン、ヒドロキシピリドンまたはピラゾロピリドンが好ましい。

【0015】 $X^{11}$ としては下記一般式(12)~(19)で表されるものが特に好ましい。 $X^{12}$ としては下記一般式(20)~(27)で表されるものが特に好ましい。


【0016】

【化4】


【0017】

【化5】


一般式(20)




一般式(21)




一般式(22)




一般式(23)




一般式(24)




一般式(25)



一般式(26)



一般式(27)



【0018】式中、 $R^{21}$ 、 $R^{22}$ 、 $R^{23}$ は各々水素原子、ハロゲン原子（例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子）又は一価の置換基（例えばアルキル基、アリール基、ヘテロ環基、アシル基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、アシルアミノ基、アルコキシ基、ヒドロキシ基、アルコキシカルボニル基、）を表し、 $R^7$ は水素原子又は一価の置換基（例えばアルキル基、アリール基、ヘテロ環基、アシル基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、アシルアミノ基、アルコキシ基、ヒドロキシ基、アルコキシカルボニル基、）を表す。 $L$ は炭素原子又は窒素原子を表し、 $Q$ は $L$ とともに含窒素複素環を形成する原子を表す。

【0019】 $Q$ が $L$ とともに形成することのできる含窒素複素環としては、ピロール環、ヒロリジン環、ピラゾール環、イミダゾール環、オキサゾール環、チアゾール環、トリアゾール環、チアジアゾール環、ビリジン環、ピリジン環、ヒリミジン環、ピリジン環、トリアジン環、ベンゾピリジン環、ベンゾイミダゾール環、ベンゾオキサゾール環、ベンゾチアゾール環、ベンゾイミダゾール環、ベンゾピリジン環、ベンゾイミダゾール環等を挙げることができる。

【0020】前記一般式(1)、一般式(2)、一般式(3)において、 $Y^{11}$ 、 $Y^{12}$ 、 $Y^{13}$ の好ましい具体例としては、ベンゼン環、フラン環、ピロール環、チオフェン環、ピラゾール環、イミダゾール環、トリアゾール環、チアジアゾール環、オキサゾール環、チアゾール環、ピラン環、ビリジン環、ピリジン環、ヒリミジン環、ピラジン環、トリアジン環、ナフタレン環、ベンゾフラン環、インドール環、ベンゾチオフェン環、ベンゾイミダゾール環、ベンゾチアゾール環、ベンゾオキサゾール環、プリン環、キノリン環、イソキノリン環、クマリン環、クロモン環、3H-ピロール環、3H-ピリジン環、オキサゾリジン環、イミダゾリジン環、チアゾリジン環、3H-インドール環、インダンジオン環等を挙げることができる。

【0021】これらの環は更に他の炭素環（例えばベンゼン環）や複素環（例えばビリジン環）と縮合環を形成してもよい。環上の置換基としてはアルキル基、アリール基、ヘテロ環基、アシル基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、アシルアミノ基、アルコキシ基、ヒドロキシ

基、ヒドロキシル基の塩、アルコキシカルボニル基、ハロゲン原子等であり、それらの基は更に置換されていても良い。

【0022】一般式(1)、(2)、(3)において、 $X^{11}$ 、 $Y^{11}$ 、 $Y^{12}$ 、 $X^{12}$ 、 $Y^{13}$ は、被記録媒体中のシラノール基と水素結合可能な基を2個以上有し、2個以上有する基がすべて同じであっても異なっても良い。

【0023】上記、被記録媒体中のシラノール基と水素結合可能な基としては、スルホンアミド基、リン酸アミド基又はスルファミド基が本発明の効果をより奏する点で好ましい。

【0024】前記ヒドロキシル基の塩は、下記一般式(28)で表される。

一般式(28)

$-O^-M^+$

式中、 $M^+$ は、1価の有機又は無機のカチオンを表し、無機のカチオンとして好ましくはナトリウム、カリウムのカチオンが挙げられる。


【0025】有機のカチオンとしては有機塩基のプロトン付加体もしくは4級アンモニウムカチオンが好ましく、有機塩基として好ましくはアルキルアミン(例え

ば、メチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミンなど)、アリールアミン(例えば、アニリン、ジフェニルアミン、 $N$ 、 $N$ -ジメチルアニリンなど)、アミジン類(ベンズアミジン、アセトアミジン、1, 5-ジアゾビシクロ(4, 3, 0)-5-ノネン、1, 8-ジアザビシクロ(5, 4, 0)-7-ウンデセンなど)、グアニジン類(例えばテトラメチルグアニジン、ジフェニルグアニジンジメチルジフェニルグアニジン、ジビペリドグアニジン、ビスグアニジンなど)、含窒素複素環化合物(例えば、ピリジン、キノリン、イミダゾール、ピロリジン、モルホリン、4- $N$ 、 $N$ -ジメチルアミノピリジンなど)が挙げられる。4級アンモニウムカチオンとしては例えばテトラメチルアンモニウム、テトラエチルアンモニウム、トリメチルベンジルアンモニウム、テトラブチルアンモニウムなどのカチオンが挙げられる。

【0026】以下に前記一般式(1)、一般式(2)及び一般式(3)で表わされる色素の具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0027】






【化6】



{0028}

{化7}










{0029}




{化8}





[0031]

[化10]



【0032】本発明の一般式(1)、一般式(2)及び一般式(3)で表わされる金属錯体化合物が実質的に水不溶性とは、水に対する溶解度が、1質量%以下を表し、0.01質量%以下であることがより好ましい。実質的に有機溶剤可溶性とは、有機溶剤に対する溶解度が1.0質量%以上であることを表す。有機溶剤としては具体的に、トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、アセトン、ジクロロメタン、ジクロロエタン、テトラヒドロフランなどが挙げられ、好ましくは酢酸エチルが挙げられる。


【0033】次に、本発明の一般式（１）、（２）及び（３）の色素の合成例を示す。

合成例 1 (例示色素 D-11 の合成)

【0034】

【化1 1】

## 合成例1(例示色素D-11の合成)




【0035】200mlナスフラスコ中に化合物(a) 5.0g、化合物(b) 9.0g及びトルエン120mlを入れ、ピペリジン1.76gを加えて3時間加熱還流する。その後室温まで冷却すると、赤色の結晶が析出した。析出物をろ別し、エタノールで洗浄し、赤色の結晶9.5g(化合物(c))を82%の収率で得た。NMRスペクトル及びmassスペクトルにより目的物であることを確認した。

【0036】化合物(c) 2.0gをメタノール20mlに懸濁攪拌し、これに塩化ニッケル6水和物0.50gをメタノール10mlに溶解した溶液を加えた。2時間加熱還流し、その後冷却すると金属光沢を有する緑色結晶が析出した。これをろ別し、メタノール20mlで氷冷下攪拌洗浄を2度繰返し、乾燥して、目的の金属錯体色素(例示色素D-11)を1.65g得た。

【0037】合成例2(例示色素D-18の合成)

【0038】

【化12】



【0039】100mlナスフラスコ中に化合物(d) 6.3g、化合物(e) 1.9g、DMF50mlを加え、室温で攪拌しながらここにトリethylアミン1.7gを滴下する。一度完溶しそのまま室温で2時間攪拌する。析出した結晶をろ別し、アセトン洗浄し乾燥して4.7gの赤色結晶(化合物(f))を得た。NMRスペクトル、massスペクトルにより目的物であること

を確認した。

【0040】化合物(f) 2.0 gをメタノール20 mlに懸濁攪拌し、これに酢酸ニッケル4水和物0.32 gをメタノール10 mlに溶解した溶液を加えた。30分加熱還流し、その後冷却すると金属光沢を有する緑色結晶が析出した。これをろ別し、メタノール20 mlで水下で攪拌洗浄を2度繰返し、乾燥後、目的の金属錯

体色素（例示色素D-18）を1.35g得た。

【0041】本発明の一般式(1)、(2)及び(3)の色素を含有するインクは水系インク、油系インク、固体(相変化)インク等、種々に用いることができるが、水系インクを特に好ましく用いることができる。

【0042】水系インクは、本発明の色素の他に溶剤として水と水溶性有機溶媒を一般に使用する。

〔0043〕水溶性有機溶媒の例としては、アルコール類（例えば、メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、ブタノール、イソブタノール、セカンダリーブタノール、ターシャリーブタノール、ペンタノール、ヘキサノール、シクロヘキサノール、ベンジルアルコール等）、多価アルコール類（例えば、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ポリプロピレングリコール、ブチレングリコール、ヘキサングリコール、ペンタングリコール、グリセリン、ヘキサントリオール、チオジグリコール等）、多価アルコールエーテル類（例えば、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、トリエチレングリコールモノメチルエーテル、トリエチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノフェニルエーテル、プロピレングリコールモノフェニルエーテル等）、アミン類（例えば、エタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、N-メチルジエタノールアミン、N-エチルジエタノールアミン、モルホリン、N-エチルモルホリン、エチレンジアミン、ジエチレンジアミン、トリエチレンジアミン、テトラエチレンジアミン、ポリエチレンジアミン、ペンタメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、テトラメチルプロピレンジアミン等）、アミド類（例えば、ホルムアミド、N、N-ジメチルホルムアミド、N、N-ジメチルピロリドン等）、複素環類（例えば、2-ピロリドン、N-メチル-2-ピロリドン、シクロヘキシルピロリドン、2-オキサピロリドン、1,3-ジメチル-2-イミダゾリノン等）、スルホキシド類（例えば、ジメチルスルホキシド等）、スルホン類（例えば、スルホン等）、尿素、アセトニトリル、アセトン等が挙げられる。

【0044】上記のような水系インクには、色素を種々の分散機（例えば、ボールミル、サンドミル、アトライター、ロールミル、アジテーターミル、ヘンシェルミキサー、コロイドミル、超音波ホモジナイザー、パールミル、ジェットミル、オングミル等）を用いて微粒子化する。

るか、カプセル化するか、あるいは可溶である有機溶媒に色素を溶解した後に、高分子分散剤や界面活性剤とともにその溶媒系に分散させることができる。このような水系インクのための調製法については、例えば特開平5-148436号、同5-295312号、同7-97541号、同7-82515号、同7-118584号等の公報に記載の方法を参照することができる。

[1045] 油系インクは、本発明の色素の他にも溶媒としては有機溶剤を使用する。油系インクの溶媒の例としては、上記水系インクにおいて水溶性有機溶剤として示したものに加えて、アルコール類（例えば、ペンタノール、ヘプタノール、オクタノール、フェニルエチルアルコール、フェニルプロピルアルコール、フルリルアルコール、アニルアルコール等）、エステル類（エチレングリコールセテート、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールジアセテート、酢酸エチル、酢酸ミル、酢酸ベンジル、酢酸フェニルエチル、酢酸フェノキシエチル、フェニル酢酸エチル、プロピオン酸ベンジル、安息香酸エチル、安息香酸ブチル、ナリリン酸ブチル、ミリスチン酸イソプロピル、リン酸トリエチル、リン酸トリブチル、フタル酸ジエチル、フタル酸ジブチル、マロン酸ジエチル、マロン酸ジプロピル、ジエチルマロン酸ジエチル、コハク酸ジエチル、コハク酸ジブチル、グルタル酸ジエチル、アジピン酸ジエチル、アジピン酸ジプロピル、アジピン酸ジブチル、アジピン酸ジグジ（２－メトキシエチル）、セバシン酸ジエチル、マレーン酸ジエチル、マレーン酸ジブチル、マレーン酸ジオクチル、フマル酸ジエチル、フマル酸ジオクチル、ケイ皮酸- $\gamma$ -ヘキセニル等）、エーテル類（例えば、ブチルフェルエーテル、ベンジルエーテルエーテル、ヘキシルエーテル等）、ケトン類（例えば、ベンジルメチルケトン、ベンジルアセトン、ジアセトンアルコール、シクロヘキサノン等）、炭化水素類（例えば、石油エーテル、石油ナフテン、タリリン、デカリン、ターシャリアミルベンゼン、ジメチルナフタリン等）、アミド類（例えば、N、N-ジエチルダマジンアミド等）が挙げられる。

【0046】上記のような油系インクにおいて、色素はそのまま溶解させて用いることができ、また樹脂状分散剤や結合剤を併用して分散または溶解させて用いることもできる。

【0047】このような油系インクの具体的調製法については、特開平3-231975号、特表平5-508883号等の公報に記載の方法を参照することができる。固体(相変化)インクは、本発明のインクの他に溶媒として室温で固体であり、かつインクの加熱噴射時には溶融した液体状である相変化溶媒を使用することができる。

【0048】このような相変化溶媒としては、天然ワッ

クス(例えば、密ロウ、カルナウバワックス、ライスワックス、木ロウ、ホバ油、蜂ロウ、カンデリラワックス、ラノリン、モンタンワックス、オゾケライト、セレシン、パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、ペトロラクタム等)、ポリエチレンワックス誘導体、塩素炭化水素系、有機酸(例えば、パルミチン酸、ステアリン酸、ペヘン酸、チグリン酸、2-アセトナフトンペヘン酸、1,2-ヒドロキシステアリン酸、ジヒドロキシステアリン酸等)、有機酸エステル(例えば、上記した有機酸のグリセリン、ジエチレングリコール、エチレングリコール等のアルコールとのエステル等)、アルコール(例えば、ドデカノール、テトラデカノール、ヘキサデカノール、エイコサノール、ドコサノール、トラコサノール、ヘキサコサノール、オクタコサノール、ドデセノール、ミリスルアルコール、テトラセノール、ヘキサデセノール、エイコセノール、ドコセノール、ヒネングリコール、ヒノキオール、プチンジオール、ノナンジオール、イソフタルアルコール、メシセリン、テレフタルアルコール、ヘキサンジオール、デカンジオール、ドデカンジオール、テトラデカンジオール、ヘキサデカンジオール、ドコサンジオール、テトラコサンジオール、エイコサノール、フェニルグリセリン、エイコサンジオール、オクタンジオール、フェニルプロピレングリコール、ビスフェノールA、パラアルファキシルフェノール等)、ケトン(例えば、ベンゾイルアセトン、ジアセトベンゼン、ペンゾフェノン、トリコサノン、ヘプタコサノン、ヘプタトリアコンタン、ヘントリアコンタン、ヘプタトリアコンタン、ステアロン、ラウロン、ジアニソール等)、アミド(例えば、オレイン酸アミド、ラウリル酸アミド、ステアリン酸アミド、リシノール酸アミド、パルミチン酸アミド、テトラヒドロフラン酸アミド、エルカ酸アミド、ミリスチン酸アミド、1,2-ヒドロキシステアリン酸アミド、N-ステアリルエルカ酸アミド、N-オレイルステアリン酸アミド、N、N'-エチレンビスラウリン酸アミド、N、N'-エチレンビスステアリン酸アミド、N、N'-エチレンビスオレイン酸アミド、N、N'-メチレンビスステアリン酸アミド、N、N'-エチレンビスペヘン酸アミド、N、N'-キシルンビスステアリン酸アミド、N、N'-ブチレンビスステアリン酸アミド、N、N'-ジオレイルアジピン酸アミド、N、N'-ジステアリルアジピン酸アミド、N、N'-ジオレイルセバシン酸アミド、N、N'-システアリルセバシン酸アミド、N、N'-ジステアリルレフトラ酸アミド、N、N'-ジステアリルイソフタル酸アミド、フェナセチン、トルアミド、アセトアミド、オレイン酸2量体/エチレンジアミン/ステアリン酸(1:2:2のモル比)のような2量体酸とジアミンと脂肪酸の反応生成物(テトラアミド等)、スルホンアミド(例えば、パラトエンスルホンアミド、エチルペンゼンスルホンアミド、

ブチルペンゼンスルホンアミド等)、シリコン類(例えば、シリコンSH6018(東レシリコン)、シリコンKR215、216、220(信越シリコン)等)、クマロノ類(例えば、エスロンG-90(新日鐵化学)等)、コレステロール脂肪酸エステル(例えば、ステアリン酸コレステロール、パルミチン酸コレステロール、ミリスチン酸コレステロール、ペヘン酸コレステロール、ラウリン酸コレステロール、メリシン酸コレステロール等)、糖類脂肪酸エステル(ステアリン酸サッカロース、パルミチン酸サッカロース、ペヘン酸サッカロース、ラウリン酸サッカロース、メリシン酸サッカロース、ステアリン酸ラクトース、パルミチン酸ラクトース、ペヘン酸ラクトース、ラウリン酸ラクトース、メリシン酸ラクトース等)が挙げられる。

【0049】固体インクの固体-液体相変化における相変化温度は60℃以上であることが好ましく、80~150℃であることがより好ましい。

【0050】上記のような固体インクにおいて、加熱した溶融状態の溶媒に本発明の色素をそのまま溶解させて用いることができ、また樹脂状分散剤や結合剤を用いて分散または溶解させて用いることもできる。

【0051】このような固体インクの具体的調製法については、特開平5-186723号、同7-70490号等の公報に記載の方法を参照することができる。

【0052】上記したような水素、油系、固体の各インクは、その飛翔時の粘度として40cP以下が好ましく、30cP以下であることがより好ましい。

【0053】上記インクは、その飛翔時の表面張力として $2 \times 10^{-4}$  N/cm以上が好ましく、 $3.0 \times 10^{-4}$  ~  $8.0 \times 10^{-4}$  N/cmであることがより好ましい。

【0054】本発明の色素は、全インク質量の0.1~25質量%の範囲で用いられることが好ましく、0.5~10質量%の範囲であることがより好ましい。

【0055】上記インクは、吐出安定性、プリントヘッドやインクカートリッジ適合性、保存安定性、画像保存性、その他の諸性能向上の目的に応じて、粘度調整剤、表面張力調整剤、比抵抗調整剤、皮膜形成剤、分散剤、界面活性剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、退色防止剤、防ばい剤、防錆剤等を添加することもできる。

【0056】上記インクは、その使用する記録方式に関して特に制約はないが、特にオンデマンド方式のインクジェットプリンタ用のインクとして好ましく使用することができる。

【0057】オンデマンド型方式としては、電気-機械変換方式(例えば、シングルキャビティ型、ダブルキャビティ型、ベンダー型、ピストン型、シェアーモード型、シェアーードウォール型等)、電気-熱変換方式(例えば、サーマルインクジェット型、バブルジェット(登録商標)型等)、静電吸引方式(例えば、電界制御



型、スリットジェット型等)、放電方式(例えば、スパークジェット型等)などを具体的な例として挙げることができる。

【0058】請求項5の発明のポリマー粒子の水分散体は前記一般式(1)、(2)及び(3)で表される金属錯体色素を含有することを特徴としている。

【0059】本発明のポリマー粒子の水分散体は、前記本発明の金属錯体色素を含有するポリマーのサスペンションからなり、該サスペンションは各乳化法で製造することができる。

【0060】乳化法としては、各種の方法を用いることができる。それらの例は、例えば「機能性乳化剤・乳化技術の進歩と応用展開 シーエムシー」の86ページの記載記載されている。本発明においては、特に、超音波、高速回転せん断、高圧による乳化分散装置を使用することが好ましい。

【0061】超音波による乳化分散では、いわゆるバッチ式と連続式の2通りが使用可能である。バッチ式は比較的少量の作製に適し、連続式は大量の作製に適する。連続式では、たとえば、UH-600SR(株式会社エスエムテック製)のような装置を用いることが可能である。このような連続式の場合、超音波の照射時間は、分散室容積/流量×循環回数で定められることができる。超音波照射装置が複数ある場合は、それぞれの照射時間の合計として完結される。超音波の照射時間は3秒以上であり、3秒未満で乳化が完了するのであれば、超音波乳化分散装置を用いることはない。

【0062】また、照射時間が10,000秒以上であると、工程の負荷が大きく、乳化剤の再選択などにより乳化分散時間を短くすることが必要である。従って、好ましくは、10〜2,000秒である。

【0063】高速回転せん断による乳化分散装置としては、「機能性乳化剤・乳化技術の進歩と応用展開シーエムシー」の255〜256ページに記載されているようなディスパーミキサー、同251ページに記載されているようなホモミキサー、同256ページに記載されているようなウルトラミキサーなどが使用できる。これらの分散装置は、乳化分散時の液粘度によって使い分けことができる。

【0064】これらの高速回転せん断による乳化分散機では、攪拌翼の回転数が重要である。ステーターとのクリアランスは通常0.5mm程度で、極端に狭くはできないので、せん断力为主として攪拌翼の周速に依存する。

【0065】周速が5m/s〜150m/sであれば本発明の乳化・分散に使用できる。周速が遅い場合、乳化時間を延ばしても小粒径化が達成できない場合が多く、150m/sにするにはモーターの性能を極端に上げる必要がある。更に好ましくは20〜100m/sである。

【0066】高圧による乳化分散では、LAB2000(エスエムテック社製)などが使用できるが、その乳化・分散能力は、試料にかけられる圧力に依存する。圧力は $9.8 \times 10^6 \sim 4.9 \times 10^8$  Paが好ましい。また必要に応じて数回乳化・分散を行い、目的の粒径を得ることができる。圧力が低すぎる場合、何度乳化分散を行っても目的の粒径は達成できない場合が多く、一方圧力を $4.9 \times 10^8$  Paにするためには、装置に大きな負荷がかかり実用的ではない。従って、更に好ましくは $4.9 \times 10^7 \sim 2.0 \times 10^8$  Paである。

【0067】これらの乳化・分散装置は単独で用いてもよいが、必要に応じて組合せて使用することも可能である。コロイドミルや、フロージェットミキサーなども単独では本発明の目的を達成できないが、本発明の装置との組合せにより、短時間で乳化・分散を可能にするなど本発明の効果を高めることが可能である。

【0068】また、本発明のポリマー粒子の水分散体は、上記の装置を用いるほか、いわゆる転相乳化によって製造することが可能である。

【0069】ここで、転相乳化は、上記ポリマーを、上記色素と共にエステル、ケトンなどの有機溶剤に溶解させ、必要に応じて中和剤を加えて該ポリマー中のカルボキシル基をイオン化し、次いで水を加えた後、上記有機溶剤を留去して水系に転相することからなる。転相が完了した後、系を減圧下に加熱することにより、上記エステル、ケトン系溶剤を除去すると共に、所定量の水を除去して、所望の濃度を有する本発明のポリマー粒子の水分散体を得られる。

【0070】上記ポリマーとしては、その数平均分子量が500〜100000であることが、印刷後のインクの耐久性及びサスペンションの形成性の点から好ましい。該ポリマーのガラス転移点(T<sub>g</sub>)は、各種用いることが可能であるが、用いるポリマーのうち、少なくとも1種はT<sub>g</sub>が10℃以上であることが好ましい。

【0071】上記ポリマーについては、その種類、物性などが例えば、POLYMER HANDBOOK第4版(JOHN WILEY & SONS, INC.)に記載されている。

【0072】具体的には、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、ポリアクリル酸(メタクリル酸)エステル、ポリアリロニトリル、ポリビニルブチラール、ポリビニルアルコール、ポリエチレンテレフタレート、アルキド樹脂、マレイン酸樹脂、ウレタンゴム、ポリカーボネート、ナイロン、ポリウレタン、ポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシド、ポリホルムアルデヒド、エポキシ樹脂などが挙げられる。

【0073】これらのポリマーは置換基を有していてもよく、その置換基は直鎖状、分岐、或いは環状構造を有していてもよい。

【0074】上記特定の官能基を有するポリマーは、各種のものが市販されているが、常法によって合成することもできる。又、これらの共重合体は、例えば1つのポリマー分子中にエポキシ基を導入しておき、後に他のポリマーと縮重合させたり、光や放射線を用いてグラフト重合を行っても得られる。

【0075】請求項6、7の発明は、インクジェット記録用水系インクが前記ポリマー粒子の水分散体を含有していることを特徴としている。

【0076】本発明においては、前記ポリマー粒子の平均粒径が200～2000nmであることが本発明の効果をより奏する点で好ましい。

【0077】インクジェット記録用水系インクは、インクジェット記録用のインクとして以外に、例えば、一般の万年筆、ボールペン、サインペン等の筆記具用のインクとしても使用可能である。

【0078】サスペンションを乾燥し、微粒の粉体を得ることもできる。得られた粉体は、電子写真のトナーなどにも使用可能である。

【0079】インクジェット記録用水系インクは、吐出安定性、プリントヘッドやインクカートリッジ適合性、保存安定性、画像保存性、その他の諸性能向上の目的に応じて、前述した従来公知の各種添加剤、例えば、多価アルコール類の様な湿潤剤、シリコン系等の消泡剤、粘度調整剤、表面張力調整剤、比抵抗調整剤、皮膜形成剤、分散剤、界面活性剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、退色防止剤、クロロメチルフェニール系等の防曇剤及び／又はEDTA等のキレート剤、又、亜硫酸塩等の酸素吸収剤等、防錆剤等を添加することもできる。

【0080】湿潤剤としては、例えば、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール、ポリエチレングリコール、グリセリン、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールモノn-ブチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、メチルカルビトール、エチルカルビトール、ブチルカルビトール、エチルカルビトールアセテート、ジエチルカルビトール、トリエチレングリコールモノメチルエーテル、トリエチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル等の多価アルコール及びそのエーテル、アセテート類、N-メチル-2-ピロリドン、1,3-ジメチルイミダゾリジノン、トリエタノールアミン、ホルムアミド、ジメチルホルムアミド等の含窒素化合物類、ジメチルサルフォキシドの一種又は二種以上を使用することができる。これらの湿潤剤の添加量に特に制限はないが、上記インク中に好ましくは0.1～50質量%配合することができ、更に好ましくは0.1～30質量%配合することができる。

【0081】分散剤としては、特に制限されるものではないが、そのHLB値が8～18であることが、分散剤としての効果が発現し、サスペンションの粒子径の増大抑制効果がある点から好ましい。分散剤として市販品も使用することができ、例えば、花王（株）製の分散剤デモールSNB、MS、N、SSL、ST、P（商品名）が挙げられる。

【0082】分散剤の添加量に特に制限はないが、本発明のインクジェット記録用水系インク中に、0.01～10質量%配合されることが好ましい。該化合物の添加量が0.01質量%に満たないとサスペンションの小粒径化が困難であり、10質量%を超えるとサスペンションの粒径が増大したりサスペンション安定性が低下し、ゲル化する場合があるので、上記範囲内とすることが好ましい。

【0083】消泡剤としては、特に制限なく、市販品を使用することができ、例えば、信越シリコーン社製のKF96、66、69、KS68、604、607A、602、603、KM73、73A、73E、72、72A、72C、72F、82F、70、71、75、80、83A、85、89、90、68-1F、68-2F（商品名）等が挙げられる。

【0084】これらの化合物の添加量は特に制限はないが、本発明のインクジェット記録用水系インク中に、0.001～2質量%添加されることが好ましい。該化合物の添加量が0.001質量%未満であるとインク調製時に泡が発生し易く、又、インク内での小泡の除去が難しく、2質量%を超えると泡の発生は抑えられるものの、印字の際、インク内でハジキが発生し印字品質の低下が起こる場合があるので、上記範囲内とすることが好ましい。

【0085】請求項6、7の発明のインクジェット記録用水系インクは、前述した、特にオンデマンド方式のインクジェットプリンタ用のインクとして好ましく使用することができる。

【0086】オンデマンド型方式としては、前述した如く、電気-機械変換方式（例えば、シングルキャピティ型、ダブルキャピティ型、ベンダー型、ピストン型、シエアーモード型、シエアーワーク型等）、電気-熱変換方式（例えば、サーマルインクジェット型、バブルジェット型等）、静電吸引方式（例えば、電界制御型、スリットジェット型等）、放電方式（例えば、スパークジェット型等）などを具体的な例として挙げてることができる。

【0087】

【実施例】以下、実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明の実施態様はこれらに限定されるものではない。

【0088】実施例1

表1に記載の組成を有する各インク組成物を用いて、イ



## 【0099】実施例2

ポリマーとして、ポリビニルブチラール（積化学製B L-S、平均重合度：350）15g、本発明の金属錯体色素（化合物例D-1）10g、及び酢酸エチル150gをセパラブルフラスコに入れ、フラスコ内を窒素置換後、攪拌して上記ポリマー及び金属錯体色素を完全溶解させた。

【0100】引き続き、更に、分散剤として、ラウリル硫酸ナトリウム6g、水溶性ポリマー-MP-203（クレー製）2gを含む水溶液150gを滴下して攪拌した後、超音波分散機（UH-150型、株式会社エスエムテール製）を用いて300秒間乳化した。その後、減圧下で酢酸エチルを除去し、金属錯体色素を含有するポリマー粒子の水分分散体の試料No. 10を得た。

【0101】以下、ポリマー、本発明の金属錯体色素、分散機を表2に記載の通りにした以外は、試料No. 10と同様の操作により、ポリマー粒子の水分分散体の試料No. 11～No. 24を得た。

【0102】比較1：試料No. 10において、本発明

の金属錯体色素のかわりに、Solvent Red 8を10g用いた以外は試料No. 10と同様の操作によりポリマー粒子の水分分散体を得た。

【0103】得られたポリマー粒子の水分分散体を150μmの厚さを有する合成紙（製品名：ユボ FPG-150、王子油化（株）製）の上に60μmのアプリーターで塗布して乾燥し、試料No. 10～24及び比較例1を作製した。

【0104】（耐光性）実施例1と同様にして評価を行った。

【0105】（色調）10人のモニターによる目視評価により

鮮やかな色：○

くすんだ色：△

汚い色：×

の3段階で評価を行った。

【0106】結果を以下に示す。

【0107】

【表2】

試料 No.	色素		ポリマー			分散機	耐光性	色調
	色番号	色素量	BL-S	S-3000	MP-203			
10	D-1	10g	15g			UH-150	◎	○
11	D-4	12g	15g			UH-150	◎	○
12	D-6	8g	15g			UH-150	○	○
13	D-8	7.5g	15g			UH-150	◎	○
14	D-9	10g	10g	5g		UH-150	◎	○
15	D-11	10g	14g		1g	UH-150	○	(○)
16	D-14	10g	14g			1g UH-150	◎	○
17	D-14	10g	15g			AG-03	◎	○
18	D-15	10g	15g			LAB2000	◎	○
19	D-17	10g		15g		UH-150	○	○
20	D-18	10g			15g	UH-150	◎	○
21	D-19	10.5g			15g	AG-03	◎	○
22	D-20	10g	15g			LAB2000	◎	○
23	D-21	10g	10g			5g UH-150	○	○
24	D-23	8g		15g		UH-150	◎	○
比較例1	Solvent Red 8	10g	15g			UH-150	○	△

【0108】表2中、S-3000（ユーピコンS-3000）：三菱エンジニアリングプラスティクス製  
PMMA：デルベツト560F、旭化成製

## 実施例3

実施例2で得られたポリマー粒子の水分分散体を用い

ポリマー粒子の水分分散体試料No. 10

ジエチレングリコール

グリセリン

エマル20C（花王（株）製）

からなる成分を混合し、得られた分散液を5ミクロンのフィルターによって濾過し、ごみ及び粗大粒子を除去してインクジェット用インクを得た。この水系インクを用い、市販のエプソン製インクジェットプリンター（型番

AG-03：TKロボックスAG-03型、特殊機化工業製

LAB2000：エスエムテール製

80g

10g

9.8g

0.2g

PM-800）でコニカフォトジェットペーパーPhotolike QP光沢紙（コニカ株式会社製）に印字  
試料No. 30を得た。

【0109】印字試料No. 30において、実施例2で

得られたポリマー粒子の水分散体試料No. 10のかわりに試料No. 11～No. 24及び比較例1を10g用いた以外は印字試料No. 30と同様の操作により、印字試料31～44及び比較例2を得た。

【0110】得られた印字試料の耐光性及色調の評価結果を表3に示す。

(耐光性、色調の評価) 実施例2と同様に行った。

【0111】(平均粒径) コールターカウンターN4

(コールター社製) を用いて、平均粒径を測定した。

【0112】(印字濃度) 前記エプソン製インクジェットプリンター(型番PM-800)を用い、前記と同じコニカフォトジェットペーパーにベタ印字を行い、25℃で24時間自然乾燥させた後、その光学濃度をマクベス濃度計(マクベス社製、品番RD918)で測定した。

【0113】

【表3】

試料 No.	ポリマー粒子の水分散体	耐光性	色調	印字濃度	平均粒径(nm)	備 考
30	試料No.10	○	○	2.0	85	本発明
31	試料No.11	◎	○	2.1	97	本発明
32	試料No.12	◎	○	2.0	203	本発明
33	試料No.13	◎	○	2.2	83	本発明
34	試料No.14	◎	○	2.1	114	本発明
35	試料No.15	○	○	2.3	81	本発明
36	試料No.16	◎	○	2.1	82	本発明
37	試料No.17	◎	○	2.3	85	本発明
38	試料No.18	○	○	2.1	81	本発明
39	試料No.19	◎	○	2.2	83	本発明
40	試料No.20	○	○	2.1	87	本発明
41	試料No.21	◎	○	2.0	80	本発明
42	試料No.22	◎	○	2.1	83	本発明
43	試料No.23	○	○	2.2	102	本発明
44	試料No.24	◎	○	2.1	87	本発明
比較例2	比較例2	○	△	1.3	82	比較例

【0114】

【発明の効果】実施例で実証した如く、本発明によるインク、ポリマー粒子の水分散体及びインクジェット記録

用水系インクは色画像の耐光性に優れ、良好な色再現性を示し、且つ、色調に優れた効果を有する。

フロントページの続き

(72)発明者 三浦 紀生  
東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会社内

Fターム(参考) 2C056 FC01

2H086 BA55 BA59 BA60  
4J039 BA38 BC06 BC33 BC34 BC44  
BC50 BC51 BC52 BC53 BC54  
BC55 BC56 BC59 BC65 BC66  
BC74 CA06 EA35 GA24